

材料暨工程實驗室-台中

試驗報告



報告編號：TB-24-07849
C-24-18990

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年12月11日

工程名稱：自測
主辦機關：彰美興業股份有限公司
承包商：-----
委託單位：彰美興業股份有限公司
地址：彰化縣大村鄉中正西路323巷32號
供料廠商：彰美興業股份有限公司
樣品名稱：化妝粒片板(F1級)-JM168(18 mm, F1)金柚木紋
送驗人員：彰美興業股份有限公司-陳筠萱
收件日期：113年10月28日
試驗日期：113年10月28日~113年12月11日
備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

網路推廣樣張

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限(MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	<0.2(0.1)	0.05	CNS 2215:2017
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	<0.2(0.1)	0.05	

- 註： 1.試驗樣品厚度為 18.2 mm
2.試驗結果若低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以" N.D. "表示；
若高於方法偵測極限值(MDL)，但低於定量極限值(QDL)時，以"< 0.2 "表示，
並括號註明其實測值，定量極限值(QDL)為 0.2 mg/L
3.N.D. = Not Detected / 未檢出
4.CNS 2215(2017)規定甲醛釋出量 F₁規範值為最大值 0.4 mg/L以下，平均值 0.3 mg/L以下
F₂規範值為最大值 0.7 mg/L以下，平均值 0.5 mg/L以下
F₃規範值為最大值 2.1 mg/L以下，平均值 1.5 mg/L以下
5.樣品描述：粒片板
6.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人